

NCH

SALPETROX

HIDRÓFUGO, FUNGICIDA E ANTI-SALITRE

Repele a humidade e evita o desenvolvimento de fungos



- ▶ Versátil
- ▶ Eficaz
- ▶ Isolante
- ▶ Pronto a aplicar

PROBLEMA SOLUÇÃO

| | |
|---|---|
| Humidade. | O SALPETROX isola as estruturas e as fachadas dos edifícios da humidade. |
| Contaminação de fungos. | O SALPETROX é eficaz na prevenção do desenvolvimento de fungos. |
| Capacidade de transpiração das superfícies. | O SALPETROX mantém a capacidade de transpiração das superfícies. As superfícies tratadas podem ser pintadas ou decoradas com papel de parede. |
| Necessidade de vários produtos para diferentes aplicações. | O SALPETROX é versátil: permite o isolamento de paredes e outras superfícies interiores e exteriores da humidade condensada ou para isolá-las da humidade dos solos. |

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Utilize o **SALPETROX** em:

- ▶ Estruturas de edifícios e fachadas
- ▶ Paredes exteriores e interiores
- ▶ Vários tipos de revestimento ou superfícies



MODO DE USAR:

1) Preparação do suporte:

Limpar as superfícies com uma escova dura para remover todas as partes dos revestimentos que se apresentem soltas. Limpar quaisquer restos de resíduos orgânicos e as manchas negras ou esverdeadas com uma solução de **EVERBRITE EXTRA** diluído com água de 5 a 10%. No caso de manchas mais resistentes usar **BIO POWER** diluído em água de 1/3 a 1/4, **FORENSIC** ou **BREX** diluídos com água de 1/5 a 1/10. Enxaguar cuidadosamente até a água ficar limpa e deixar secar muito bem durante um dia, a temperaturas superiores a 15°C.

2) Aplicação do SALPETROX:

Tratar todas as partes que estão húmidas ou são susceptíveis de ficarem molhadas. Nas paredes interiores e exteriores aplicar nas partes danificadas pela humidade passando duas camadas de **SALPETROX** com trincha, sem deixar secar entre as duas demãos. Acima destas zonas pode ser aplicada uma só demão generosa de **SALPETROX**.

Bases de paredes sujeitas a absorção capilar:

A barreira de **SALPETROX** é colocada de duas maneiras:

- a) Por injeção com equipamento especial.
- b) Por impregnação profunda.

Perfurar a parede até 2/3 da sua espessura (com um ângulo de 30° para baixo) a 30 cm do chão, com uma broca de 16 a 20 mm e um espaçamento de 30 cm entre furos. Fazer uma 2.ª série de orifícios 20 cm acima alinhados a meio dos da 1.ª fila. Encher os orifícios com **SALPETROX** até à saturação e tantas vezes quantas as necessárias. Tapar os furos e dar um acabamento final aplicando **SALPETROX** com uma trincha em toda a superfície da faixa tratada e deixar secar.

*Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Aspecto | Líquido transparente |
| Cor | Âmbar claro |
| Ponto de inflamação | ≥ 40°C |
| Densidade | 0,795 ± 0,005 g/cm ³ |

NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda

Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA

Tel: 213 807 520

Fax: 213 807 524

www.nch.com/europe

NCH_PT@NCH.COM